

Protectosil® 100 N

Protectosil® 100 N ist ein Hydrophobierungsmittel, welches u. a. als Konzentrat für Eigenformulierungen verwendet werden kann.

Physikalische Kennzahlen

| Eigenschaften und Testmethoden | Richtwerte | Einheit | Methode |
|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Siedepunkt | ca. 186 | °C | DIN 51751 |
| Flammpunkt | 63 | °C | DIN 51755 |
| Gehalt | 98 - 100 | % | - |
| Viskosität | 0.95 | mPa.s | - |
| Dichte (20 °C) | ca. 0.88 | g/cm ³ | DIN 51757 |

Registrierungen

Protectosil® 100 N

| | |
|----------------------|----|
| EINECS/ELINCS (EU): | Ja |
| AICS (Australia): | Ja |
| DSL/NDSL (Canada): | Ja |
| PICCS (Philippines): | Ja |
| TSCA (USA): | Ja |
| IECSC (P.R. China): | Ja |
| ENCS (Japan): | Ja |
| ECL (South Korea): | Ja |

Protectosil® 100 N ist eine farblose und lösungsmittelfreie Flüssigkeit auf Basis eines monomeren Silans, welche speziell zur hydrophobierenden Imprägnierung mineralischer Baustoffe im Außenbereich bestimmt ist.

Merkmale

- lösemittelfreies Produkt
- geringe Flüchtigkeit
- wasserdampfdurchlässige, farblose Imprägnierung
- nicht filmbildend
- Abdichtung von Haarrissen bis 0,3 mm
- erhebliche Reduktion der Wasseraufnahme sehr gutes Eindringvermögen verhindert das Eindringen von wassergelösten Schadstoffen (z. B. Chloride bei Stahlbetonbauten)
- sehr hohe Alkalibeständigkeit
- stoppt Alkali-Silica-Reaktionen des Baustoffes
- hat die Grundprüfung nach TL/TP OS-A der ZTV SIB 90 bestanden
- eignet sich als hochwirksame Hydrophobierung unter Deckbeschichtungen
- frostbeständig

Sicherheit und Handhabung

Angaben zur Beurteilung von Protectosil® Produkten im Sinne der Gefahrstoffverordnung, zu sicherheitstechnischen und toxikologischen Daten sowie zur Lagerung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das Sicherheitsdatenblatt kann nach Registrierung folgender Internetseite entnommen werden: www.protectosil.com. Sie können das Sicherheitsdatenblatt auch über den lokalen Außendienstmitarbeiter bzw. unserem Customer Service oder von Evonik Operations GmbH, Abteilung Produktsicherheit, E-MAIL: sds-hu@evonik.com anfordern.

Verpackung und Lagerung

Protectosil® 100 N ist in original verschlossenen Behältern ohne Qualitätseinbuße mindestens 12 Monate lagerfähig. Protectosil® 100 N ist in 25 kg und 180 kg Gebinden verfügbar. Protectosil® 100 N sollte zwischen einer Temperatur von -10° C und 40° C gelagert werden.

Eigenschaften und Anwendungen

Einsatzgebiete

Zur Hydrophobierung mineralischer Untergründe, insbesondere Untergründe geringer Porosität, wie z. B.

- Beton (Straßenbrücken, Hafenanlagen sowie alle Betonbauten im maritimen Bereich, Beton-Fassaden)
- Waschbeton
- frischer oder carbonatisierter Beton
- Klinkermauerwerk
- Keramikfliesen
- Hydrophobierung unter Beschichtungssystemen.

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise

Die zu imprägnierenden Untergründe sollen trocken und sauber sein, um ein tiefes Eindringen des Wirkstoffes zu gewährleisten. Während der Applikation sollte die Außentemperatur sowie die Temperatur des Untergrundes im Bereich von 0°C und 45°C liegen. Das Material sollte nicht bei starkem Wind oder im Regen appliziert werden. Vor und während der Verarbeitung darf das Material nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Protectosil® 100 N muss durch sattes Fluten aufgebracht werden, indem man es drucklos gegen die zu behandelnde Oberfläche fließen lässt. Alle Förderaggregate für Flüssigkeiten sind geeignet (z. B. Airlessgeräte). Das Material darf nicht vernebelt werden.

Protectosil® 100 N muss als Flüssigkeitsfilm mehrere Sekunden lang mit der zu behandelnden Oberfläche in Kontakt bleiben. Horizontale Flächen sollen 3-5 Sekunden spiegelnd nass aussehen, an senkrechten Flächen muss ein 30-50 cm langer, spiegelnder Ablaufvorhang sichtbar sein.

Alle Geräte und Gefäße müssen sauber und trocken sein. Nach Gebrauch können sie mit allen organischen Lösungsmitteln (Spiritus, Benzin, Verdünner) gereinigt werden.

Nichtsaugende Untergründe, wie z. B. Glas, Holz, Kunststoff und Metall, können mit Protectosil® 100 N nicht behandelt werden. Glas, Holz und Metall werden von Protectosil® 100 N nicht angegriffen. Dies gilt auch für die meisten im Baubereich eingesetzten Kunststoffe. Aufwändiges Abdecken dieser Flächen ist meist nicht erforderlich. Wir empfehlen jedoch zur Sicherheit, Tests durchzuführen. In sehr ungünstigen Fällen kann das vom Untergrund nicht aufgesaugte Produkt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit schmierige, glänzende Silikonharzfilme bilden. Derartige Verschmutzungen können auf einfache Weise mit handelsüblichen Reinigern oder Alkohol entfernt werden, sofern die Reinigung unverzüglich erfolgt.

Protectosil® 100 N reagiert mit den Grenzflächen in Poren und Kapillaren der mineralischen Oberfläche und bildet unsichtbare, wasserabweisende Grenzflächenverbindungen. Da jedoch eventuelle Vorbehandlungen des Baustoffes nicht bekannt sind, sollte man sich stets an einer kleinen Probestfläche davon überzeugen, dass keine unerwünschten Begleiterscheinungen auftreten.

Pflanzen im Bereich des zu behandelnden Untergrundes sind vor Kontakt mit Protectosil® 100 N zu schützen.

Rezepturempfehlung

Protectosil® 100 N kann auch in verdünnter Form angewendet werden. Wir empfehlen den Einsatz einer 40% igen Lösung des Wirkstoffes in **wasserfreiem** Ethanol.

4 Volumenteile Protectosil® 100 N werden in einem sauberen Behälter vorgelegt und mit 6 Volumenteilen **wasserfreiem** Ethanol gemischt. Nach kurzem Umrühren ist die Lösung anwendungsfertig.

Die verdünnte ethanolische Lösung eignet sich speziell zur hydrophobierenden Imprägnierung saugfähiger, mineralischer Fassadenbaustoffe, wie z. B.

- Ziegelmauerwerk
- schwach saugendes Klinkermauerwerk
- Betonfertigteile
- Waschbeton
- mineralische Putzfassaden
- Kalksandsteinmauerwerk
- Keramikfliesen
- Gasbeton

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Europe / Middle-East / Africa

Evonik Operations GmbH

Silanes Business Line
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
TELEFAX +49 6181 59 713 915
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik (SEA) Pte. Ltd.

Silanes Business Line
3 Internatioanl Business Park
#07-18, Nordic European Centre
Singapore 609927
TELEFON +65 6809 6906
TELEFAX +65 6809 6699
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik Taiwan Ltd.

Silanes Business Line
Artist Construction Bldg
9F, No. 133
Min Sheng East Road, Sec 3
Taipei, 105 Taiwan, R.O.C.
Taiwan 10596
TELEFON +886 227 17 1242 #247
TELEFAX +886 227 17 2106
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

North America

Evonik Corporation

Silanes Business Line
299 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054
USA
TELEFON (TOLL FREE) +1 800 828 0919
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik (Shanghai) Co. Ltd.

Silanes Business Line
55, Chungdong Road
Shanghai 201108
P.R. China
TELEFON +86 21 6119 1660
TELEFAX +86 21 6119 1075
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik Japan Co. Ltd

Silanes Business Line
12th Floor Monolith Building
2-3-1, Nishi-Shinjuku-ku
Tokyo 163-0912
Japan
TELEFON +81 353 23 7446
TELEFAX +81 353 23 7397
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Region Central and South America

Evonik Brasil Ltda.

Silanes Business Line
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105
Torre A – 04711-904 São Paulo- SP
Brazil
TELEFON +55 11 3146 9627
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik Korea Ltd.

Silanes Business Line
3F (Nongshim Sungmookwan B/D)
112 Yeouidaebang-Ro
Dongjak-Gu
Seoul, 07057
Korea
TELEFON +82 2320 4778
TELEFAX +82 2783 2520
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com

Asia / Pacific

Evonik India Pvt. Ltd.

Silanes Business Line
Krislon House
Saki Vihar Road, Anderi (E)
Mumbai - 400 072
India
TELEFON +91 226 7238 809
TELEFAX +91 226 7238 811
protectosil@evonik.com
www.protectosil.com