

УСЛОВИЯ СУШКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- очень хорошая адгезия к пластику
- улучшает блеск, твердость, сопротивление слипанию
- высокая светостойкость и термостойкость

ЭФФЕКТ

Твердость



Глянец



Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка



Смачивание и стабилизация пигмента



Улучшение адгезии (например, к металлу, пластикам)



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе



с радиационным отверждением



прозрачные покрытия



● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей



пигментированные покрытия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	48 %
внешний вид	прозрачная жидкость
описание химического состава	полиуретановая полиоловая смола
температура стеклования	Approx. 130 °C
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx. 200 mg KOH/g
растворитель	

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уайт спирт
●	●

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, на всю массу состава: 5 - 20 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- Возможно добавление при диспергировании или на стадии перемешивания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 48 месяцев с даты изготовления. Продукт следует хранить вдали от прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытия по дереву
- Пластиковые покрытия
- Пигментные пасты
- полиграфические краски

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com