

BESCHREIBUNG

ACEMATT® 810 ist eine unbehandelte grobteilige Fällungskieselsäure. Speziell empfehlenswert für Coil Coatings sowie für generelle industrielle Beschichtungen.

HAUPTVORTEILE

- hocheffizient
- sehr geringer Sheen
- sehr gut geeignet für Coil Coatings

EFFEKT**Mattierungseffizienz****Transparenz****Viskosität bei 35°C****Oberflächensamtigkeit/Haptik****Absetzverhalten****TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Metallbandbeschichtungen
- Allgemeine Industrielacke
- Fassadenfarben
- Fußbodenbeschichtungen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DOA Absorption	275 ml/100g
Grindometer-Wert	33 µm
Partikelgröße, d₅₀	10.5 µm
pH-Wert	6.0
spezifische Oberfläche (N₂)	500 m ² /g

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 1.5 - 7.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zugabe in Lieferform oder als Vorverdünnung möglich

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum. Die Lagerung sollte in geschlossenen Gebinden an einem trockenen Ort ohne leichtflüchtige Substanzen in der Nähe erfolgen.

EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
strahlenhärtend	2K-Lacke
●	●
festkörperreiche Lacke	pigmentierte Lacke
●	●
Klarlacke	
●	

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com