

艶消し剤

ACEMATT® HK 125

用例

ACEMATT®HK 125は、粒度が粗く、かつ幅広い粒度分布を有する未処理の沈降性シリカです。汎用塗料に推奨されます。

重要な利点

- 高効率
- 非常に低いシーン(底艶)
- 顔料配合系に適する

効果

艶消し効果



透明性



粘度



平滑性/触感性



沈降挙動



適性

水系



溶剤系



放射線硬化型



2液硬化塗料



高固形物



顔料配合



クリアー塗料



● 不適用 ● 一部適用 ● 適用

代表的な用途

- PCM(コイル)塗料
- 建築塗料

技術情報

DOA吸油量	190 ml/100g
粒ゲージ値	39 μm
粒子サイズ、d ₅₀	11.0 μm
pH値	6.6
比表面積 (N ₂)	180 m ² /g

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 1.5 - 7.0%

処方手順

供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com