

Agente opacizzante

# ACEMATT® HK 390

## DESCRIZIONE

ACEMATT® HK 390 è una silice precipitata con fine granulometria senza post-trattamento. Grazie alla sua elevata compatibilità, può essere utilizzata in un'ampia varietà di rivestimenti. Nei rivestimenti migliora l'orientamento e la uniforme distribuzione dell'agente opacante.

## VANTAGGI

- elevata trasparenza
- conferisce alla superficie fine effetto tattile
- uso universale

## EFFETTO

### Efficacia opacizzante



### Trasparenza



### viscosità



### Morbidezza/effetto tattile



### Riduzione della sedimentazione



## APPLICAZIONI

- OEM per automotive
- Vernici per plastica
- Vernici per legno
- Vernici per industria

## DATI TECNICI

assorbimento DOA	330 ml/100g
valore grindometrico	16 µm
grandezza delle particelle, d <sub>50</sub>	3.9 µm
valore di pH, 5% in acqua	6.6
superficie specifica (N <sub>2</sub> )	255 m <sup>2</sup> /g

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 1.5 - 7.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione. Consigliamo di conservare il prodotto in imballi chiusi proteggendolo da sostanze volatili al riparo da aria, umidità e luce.

## ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
reticolazione UV	vernici bi-componente
●	●
sistemi ad alto solido	sistemi pigmentati
●	●
sistemi trasparenti	
●	

● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)