

DESCRIPTION

L'ACEMATT® OK 412 est une silice précipitée traitée à la cire, à particules moyennes. Grace à sa très grande compatibilité, peut être utilisé avec une large gamme de revêtements.

AVANTAGES

- très faible impact sur la viscosité
- surface très douce
- silice pour tous les usages

EFFET**Efficacité matante****Transparence****viscosité****Touché doux / tactile****Stabilité anti-sédimentation****ADAPTÉ****phase aqueuse****phase solvant****durcissement par rayonnement revêtements à 2 composants****haut extrait sec****revêtements pigmentés****vernis**

● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements industrie général
- Revêtements pour bois
- Revêtements pour plastique
- Revêtements automobile OEM

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en carbone	5.5 %
prise d'huile	250 ml/100g
finesse au grindomètre	27 µm
taille de particule, d ₅₀	6.3 µm
valeur du pH	6.3
surface spécifique (N ₂)	130 m ² /g

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 1.5 - 7.0 %

MISE EN OEUVRE

Addition sous forme commerciale ou pré-diluée.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 24 mois à compter de sa date de fabrication. Nous recommandons de stocker le produit dans un contenant fermé en atmosphère sèche à l'abri de substances volatiles.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com