

用例

ACEMATT® OK 630 は表面をワックス処理した、中程度の粒子径を持つ湿式製法シリカです。高い相溶性を持ち、幅広い塗料用途に用いられます。

重要な利点

- 良好な分散性
- 低粘性効果
- 高い表面平滑性
- 高透明性
- 汎用シリカ

効果

艶消し効果



透明性



粘度



平滑性/触感性



沈降挙動



代表的な用途

- 一般工業用塗料
- 繊維工業および皮革塗料
- 木材用塗料
- プラスチック塗料
- 印刷インク

技術情報

炭素含有量	5.0 %
DOA吸油量	285 ml/100g
粒ゲーシ値	27 μm
粒子サイズ、d ₅₀	6.5 μm
pH値	6.0
比表面積 (N ₂)	160 m ² /g

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 1.5 - 7.0 %

処方手順

供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

適性

水系	溶剤系
●	●
放射線硬化型	2液硬化塗料
●	●
高固形物	顔料配合
●	●
クリアー塗料	
●	

● 不適 ● 一部適する ● 適する

この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com