

BESCHREIBUNG

ACEMATT® TS 100 ist eine nicht modifizierte thermische Kieselsäure mit hervorragenden Eigenschaften. Es verleiht hohe Effizienz und Transparenz und kann in einer großen Vielzahl von Beschichtungen eingesetzt werden.

HAUPTVORTEILE

- hocheffizient
- sehr hohe Transparenz
- gute Chemikalienbeständigkeit

EFFEKT**Mattierungseffizienz****Transparenz****Viskosität bei 35°C****Oberflächensamtheit/Haptik****Absetzverhalten****TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Fahrzeuglacke
- Holzlacke
- Kunststofflacke
- Lederlacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grindometer-Wert	40 µm
Partikelgröße, d₅₀	9.5 µm
pH-Wert	6.5
spezifische Oberfläche (N₂)	250 m ² /g

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 1.5 - 4.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zugabe in Lieferform oder als Vorverdünnung möglich

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum. Die Lagerung sollte in geschlossenen Gebinden an einem trockenen Ort ohne leichtflüchtige Substanzen in der Nähe erfolgen.

EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
strahlenhärtend	2K-Lacke
●	●
festkörperreiche Lacke	pigmentierte Lacke
●	●
Klarlacke	
●	

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com