

## 用例

AERODISP® W 7520 P はAEROSIL® フュームドシリカの水性分散液で、低粘度でアルカリpHを持ちます。

## 重要な利点

- 低粘性と取り扱いやすい液体
- 水分散液
- 低レオロジー効果
- 混合の容易さ

## 効果

## 沈降防止



## 垂れ防止



## 耐食性



## 適性

水系	溶剤系
●	●
放射線硬化型	1液硬化塗料
●	●
2液硬化塗料	
●	

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- 印刷用インク
- 一般工業用塗料
- 製紙用コーティング材
- 

## 技術情報

外観	白色液体
納入形態	分散液
pH値	9.0 - 10.0
SiO <sub>2</sub> 含有量	19-21 %
粘度	max. 300 mPas

## 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 5 - 10 %

## 処方手順

供給時に塗料を追加

## 取り扱いおよび貯蔵

- 元封状態で保管されれば、製品の貯蔵安定期間は製造日から12ヶ月です。
- 凍結を防ぐ

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)