

Aditivo de controle de reologia à base de sílica

# AEROSIL® MOX 80

## DESCRIÇÃO

AEROSIL® MOX 80 é um óxido misto de dióxido de silício com cerca de 1% de óxido de alumínio.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- auxilia na estabilização de pigmentos
- estabilização efetiva de todos os tipos de pigmento

## EFEITO

### Antisedimentante



### Resistência contra corrosão



## ADEQUADO PARA

### cura por radiação



### revestimentos monocomponentes



### revestimentos bicomponentes



● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Tintas de impressão
- Revestimentos protetivos & marítimos

## DADOS TÉCNICOS

teor Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.3 - 1.3 %
perda por secagem	max. 1.5 %
valor de pH	3.6 - 4.5
área de superfície específica (BET)	60 - 100 m <sup>2</sup> /g
densidade compactada	Aprox. 60 g/l

## NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.5 - 2.5 % em peso

## INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

Adição ao revestimento conforme fornecido

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento deve ser realizado em recipientes fechados em local seco, sem substâncias voláteis nas proximidades.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)