

Aditivo de controle de reologia à base de sílica

AEROSIL® MOX 80

DESCRIÇÃO

AEROSIL® MOX 80 é um óxido misto de dióxido de silício com cerca de 1% de óxido de alumínio.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- auxilia na estabilização de pigmentos
-
- estabilização efetiva de todos os tipos de pigmento

EFEITO

Antisedimentante



Resistência contra corrosão



ADEQUADO PARA

cura por radiação



revestimentos monocomponentes



revestimentos bicomponentes



● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

-
- Revestimentos protetivos & marítimos

DADOS TÉCNICOS

teor Al ₂ O ₃	0.3 - 1.3 %
perda por secagem	max. 1.5 %
valor de pH	3.6 - 4.5
área de superfície específica (BET)	60 - 100 m ² /g
densidade compactada	Aprox. 60 g/l

NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.5 - 2.5 % em peso

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

Adição ao revestimento conforme fornecido

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento deve ser realizado em recipientes fechados em local seco, sem substâncias voláteis nas proximidades.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com