

AEROSIL® R 106

DESCRIZIONE

AEROSIL® R 106 è una silice pirogenica idrofobica post-trattata con D4 (octamethylcyclotetrasiloxane).

VANTAGGI

- particolarmente consigliato per resine epossidiche bi-componente
- genera un comportamento reologico pseudo-plastico (riduzione con forze di taglio)
- eccellente effetto reologico

EFFETTO

Antisedimentante



Prevenzione della colatura



Resistenza alla corrosione



ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
reticolazione UV	sistemi mono-componente
●	●
vernici bi-componente	
●	
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

APPLICAZIONI

- Vernici protettive ed anticorrosive
- Vernici per Nautica

DATI TECNICI

contenuto di carbonio	1.5 - 3.0 %
forma di fornitura	polvere scorrevole
perdita all'essiccamento	max. 0.5 %
valore di pH, 5% in acqua	≥ 3.7
superficie specifica (BET)	220 - 280 m ² /g
densità del prodotto compresso	Approx. 50 g/l

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 1.0 - 2.0 % in peso

MODALITÀ D'IMPIEGO

Aggiungere come fornito, preferibilmente nella fase di dispersione/macinazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione. Consigliamo di conservare il prodotto in imballi chiusi proteggendolo da sostanze volatili al riparo da aria, umidità e luce.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com