


**描述**

AEROSIL® R 106是采用D4(八甲基环四硅氧烷)进行表面处理的疏水气相二氧化硅。

**优点**

- 特别推荐用于双组分环氧树脂
- 提供假塑性(剪切变稀)流动特性
- 优异的流变效应

**作用****防沉****防流挂****防腐****适用性****水性****溶剂型****辐射固化****单组分涂料****双组分涂料**

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

**典型应用**

- 防护涂料
- 船舶涂料

**技术数据**

碳含量	1.5 - 3.0 %
交付形式	自由流动粉体
干燥失重	max. 0.5 %
pH值, 5%水溶液	≥ 3.7
比表面积 (BET)	220 - 280 m <sup>2</sup> /g
装填密度	Approx. 50 g/l

**推荐添加量**

以供货形式对总配方计: 1.0 - 2.0 wt-%

**工艺说明**

按供应形式加入到涂料中, 首选研磨阶段加入。

**操作&储存**

在原始未开封包装时, 产品的保质期为自生产之日起24个月。我们建议产品储存在干燥环境下的密封容器中, 以保护产品不被挥发性物质影响。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是, 该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任, 包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是, 我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定, 该等测试应仅由有资质的专家进行, 并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品, 亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)