

# AEROSIL® R 208

## DESCRIÇÃO

AEROSIL® R 208 é uma sílica pirogênica tratada com polidimetilsiloxano.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- particularmente recomendado para resinas epóxi bicomponentes
- excelente efeito reológico
- produto contém óleo de silicone livre

### EFEITO

#### Antisedimentante



#### Antiescorrimento



#### Resistência contra corrosão



## ADEQUADO PARA

### base água



### base solvente



### cura por radiação



### revestimentos monocomponentes



### revestimentos bicomponentes



● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Revestimentos industriais gerais
- Revestimentos marítimos

## DADOS TÉCNICOS

teor de carbono	4.5 - 6.0 %
perda por secagem	<0.5 %
valor de pH	4.5 - 6.0
teor de SiO <sub>2</sub>	>99.8 %
área de superfície específica (BET)	80 - 140 m <sup>2</sup> /g
densidade compactada	Aprox. 60 g/l

## NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 1.0 - 2.0 %

## INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

É possível adição ao revestimento conforme fornecido ou como uma pré-diluição

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento deve ser realizado em recipientes fechados em local seco, sem substâncias voláteis nas proximidades.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)