

用例

重要な利点

- 高効率
- 高透明性のため、特に自動車の透明塗料用に推奨
- 2液硬化PUに高く推奨

効果

沈降防止



垂れ防止



耐食性



適性

水系



溶剤系



放射線硬化型



1液硬化塗料



2液硬化塗料



● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 一般工業用塗料
- 自動車OEM塗料
- 船舶用塗料

技術情報

炭素含有量	3.0 - 4.0 %
乾燥減量	<0.5 %
pH値	5.5 - 9.0
SiO ₂ 含有量	>99.8 %
比表面積 (BET)	195 - 245 m ² /g
タップ密度	Approx. 60 g/l

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 1.0 - 2.0 %

処方手順

供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

未開封の状態 で保管した場合、製品の保証期間は製造日から24か月です。乾燥した密閉容器中で保管し、揮発性物質から材料を保護することを推奨します。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com