

## УСЛОВИЯ СУШКИ

ALBIDUR® 1223 демонстрирует высочайшую эффективность пластифицирования SILIKOPON® EF и SILIKOPON® ED без оказания влияния на устойчивость к химическому воздействию, блеск и прозрачность отвержденной пленки.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная гибкость
- неизоцианатное отверждение
- полная прозрачность

## ПРИМЕНЕНИЕ

### на водной основе



со 100% систем



● не растворим ● частично растворим ● растворим

### на основе органических растворителей



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>содержание активного вещества</b>	Approx. 99 массовый %
<b>внешний вид</b>	прозрачный
<b>описание химического состава</b>	α-Ω-триалкоксисилан-терминированный полиуретановый полимер
<b>плотность</b>	Approx. 0.99 - 1.05 g/ml
<b>вязкость</b>	35,000 mPas

## РАСТВОРИМОСТЬ

<b>вода</b>	<b>ацетон</b>
●	●
<b>метоксилпропилацетат</b>	<b>н-бутилацетат</b>
●	●
<b>метилизобутилкетон</b>	
●	
● не растворим ● частично растворим ● не растворим	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытия морских судов
- Защитные покрытия
- Общепромышленные покрытия
- промышленные покрытия с высоким сухим остатком

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 5 - 30 массовый %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- В связи с высокой реактивностью отсутствие воды в ингредиентах, при производстве и хранении обязательно.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Контейнер следует тщательно закрыть после каждого использования для предотвращения поглощения воды из воздуха. При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре +4 до +40 °C, продукт имеет срок годности не менее 15 месяцев с даты производства.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)