密着向上樹脂

TEGO® Addbond 2325

用例

TEGO® Addbond 2325は、溶剤系塗料の可撓性と付着性を改善します。特に、アクリル系塗料システムに適しています。

重要な利点

- 金属に対する付着性の良好な向上
- 耐食性を改善
- 幅広い相溶性

用途分野

金属接着

プラスチック接着

硬度

可撓性

粘性低下/固形分増加

アルミニウム顔料の固定

適性

水系	溶剤系
○	●
100% 2液硬化	**放射線硬化型**
○	○

○ 不適 ◐ 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 輸送車両用塗料
- 一般工業用塗料

技術情報

有効成分量	60 %
外観	透明液
化学処方	変性ポリエステル溶液
ヒドロキシル価（不揮発分を元に計算）	Approx. 16 mg KOH/g
溶剤	酢酸n-ブチル
粘度（23°C）（製品有り姿）	Approx. 500 mPas

溶解性

水	エタノール
○	○
TPGDA	**アセトン**
●	●
酢酸ブチル	**ミネラルスピリット**
●	○

○ 不溶 ◐ 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

メインバインダーの固形分に対する固形分量: 3.0 - 15.0 %

処方手順

供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

未開封にて 保管されるなら、製品の品質は製造後48ヵ月間安定である。製品は直射日光を避けて保管されるべき。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当 社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などに ついて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製 品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展により これらの情報、技術等を変更する権利を有し ます。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry