Адгезионная смола

TEGO® Addbond 2325

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Addbond 2325 повышает гибкость и адгезионные свойства покрытий на основе органических растворителей. Особенно хорошо подходит для лакокрасочных систем на основе акрила.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошее улучшение адгезии к металлу
- улучшает коррозионную стойкость
- широкая совместимость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезия к металлу

Адгезия к пластикам

Твердость

Гибкость

Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка

Фиксация алюминиевых пигментов

ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	на основе органических растворителей
○	●
2-уп. 100%	**с радиационным отверждением**
○	○

○ не растворим ◐ частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- покрытия для транспорта
- Общепромышленные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	60 %
внешний вид	прозрачная жидкость
описание химического состава	раствор модифицированного полиэфира
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx. 16 mg KOH/g
растворитель	н-бутилацетат
вязкость при 23°C (в форме поставки)	Approx. 500 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
○	○
трипропилен гликоль диакрилат	**ацетон**
●	●
бутилацетат	**уайт спирит**
●	○

○ не растворим ◐ частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Основное вещество, рассчитанное на основное вещество связующего: 3.0 - 15.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 48 месяцев с даты изготовления. Продукт следует хранить вдали от прямых солнечных лучей.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry