

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Addbond DS 1300 улучшает адгезию покрытий на водной основе на стали, оцинкованной стали, алюминии и пластиках.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное улучшение адгезии к металлу и пластикам
- улучшает коррозионную стойкость
- улучшает межслойную адгезию

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**Адгезия к металлу****Адгезия к пластикам****Твердость****Гибкость****Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка****Фиксация алюминиевых пигментов****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе****на основе органических растворителей****2-уп. 100%****с радиационным отверждением**

● не растворим ● частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общепромышленные покрытия
- покрытия для транспорта
- Пластиковые покрытия
- Покрытия по дереву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	45 %
внешний вид	мутная жидкость
описание химического состава	водная дисперсия модифицированного полиэфира
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx. 60 mg KOH/g
растворитель	вода
вязкость при 23°C (в форме поставки)	Approx. 100 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уайт спирт
●	●

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Основное вещество, рассчитанное на основное вещество связующего: 2.5 - 10.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Рекомендуется добавление в форме поставки на стадии разбавления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com