

DESCRIZIONE

TEGO® Addbond LTK migliora l'adesione e la flessibilità dei rivestimenti a base solvente su acciaio e acciaio zincato.

VANTAGGI

- ottima adesione su acciaio
- migliora la resistenza alla corrosione
- migliora la flessibilità

AREA DI APPLICAZIONE**Adesione su metallo****Durezza****Flessibilità****Riduzione della viscosità / aumento del contenuto di solidi****ADEGUATO PER****acqua****solvente****bi-componente 100%****reticolazione UV**

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici per industria
- Coil coating

DATI TECNICI

sostanza attiva	60 %
aspetto	liquido trasparente
descrizione chimica	soluzione di poliestere modificato
valore idrossilico (come fornito)	65 mg KOH/g
solvente	xilene
viscosità a 23°C (come fornito)	Approx. 100 mPas

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Solido calcolato su solido legante principale: 1.0 - 7.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda l'aggiunta come fornito durante la fase di completamento.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com