

用例

TEGO® Airex 900は、マイクロおよびマクロフォームを除去する強力な脱泡剤です。厚膜および高粘度処方非常に適しています。高速で効率的な破泡性

重要な利点

- 高粘度配合にて際立った性能
- 2液硬化エポキシ系に相応しい
- 放射線硬化型塗料に理想的

推奨用途

刷毛塗り/ローラー塗り

エアレススプレー塗装

エアスプレー塗装

フレキシソグラビア印刷

浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装

床

適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●
顔料配合	クリアー塗料
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 床塗料
- スクリーンインク
- 一般工業用塗料
- 防食塗料

技術情報

有効成分量	100%
外観	混濁液
化学処方	有機変性ポリシロキサン、ヒュームドシリカ含有

溶解性

水	エタノール
●	●
TPGDA	アセトン
●	●
酢酸ブチル	ミネラルスピリット
●	●

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.05 - 1.0%

処方手順

- 使用前に攪拌してください!
- 着色剤の粉碎に追加することを推奨します。
- 十分高いせん断力で添加剤を混合する必要があります。

取り扱いおよび貯蔵

未開封状態で保管されれば、製品は製造後24ヶ月安定です。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組等は記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com