非水系消泡剤/脱泡剤

TEGO® Airex 920

用例

TEGO® Airex 920は、際立った相溶性を備えたシリコンフリー高濃度脱泡剤です。素早い効率的な破泡性

重要な利点

- クリアーと顔料系および、放射線硬化配合に汎用的に使用
- リコート可能および接着可能（シリコーンフリー）
- UVインクジェットに適する

推奨用途

- 刷毛塗り/ローラー塗り
- エアレススプレー塗装
- エアスプレー塗装
- フレキソ/グラビア印刷
- 浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装
- 床

適性

水系	溶剤系
○	◐
100% 2液硬化	**放射線硬化型**
◐	●
顔料配合	**クリアー塗料**
●	●

○ 不適 ◐ 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 印刷用インク
- オーバープリントワニス
- スクリーンインク
- マニキュア液

技術情報

有効成分量	100 %
外観	有色液
化学処方	有機ポリマー、シリコーンフリー

溶解性

水	エタノール
○	○
TPGDA	**アセトン**
◐	●
酢酸ブチル	**ミネラルスピリット**
●	●

○ 不溶 ◐ 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.3 - 1.0 %

処方手順

- 適した溶剤で前希釈することによって、調剤と混入を簡素化します。
- 粉砕または後添加手順中に追加可能
- 透明製剤の追加に適しています。

取り扱いおよび貯蔵

未開封状態で保管されれば、製品の貯蔵期間は製造後60ヵ月です。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当 社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製 品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有し ます。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry