Добавка для смачивания подложки

# DYNOL™ 604

## УСЛОВИЯ СУШКИ

DYNOL™ 604 представляет собой суперсмачиватель на основе ацетиленового диола, обеспечивающий очень хорошее снижение статического и динамического поверхностного натяжения в покрытиях и типографских красках на водной основе.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное динамическое смачивание
- хороший розлив и выравнивание
- низкое пенообразование

## ЭФФЕКТ

**Смачивание субстрата**

**Антикраторный эффект**

**Розлив**

**пеногашение**

**Уменьшение статического поверхностного натяжения**

**Уменьшение динамического поверхностного натяжения**

## ПРИМЕНЕНИЕ

| на водной основе | на основе органических растворителей |
|---|---|
| ● | ◪ |
| **2-уп. 100%** | **с радиационным отверждением** |
| ● | ◪ |
| **пигментированные покрытия** | **прозрачные покрытия** |
| ● | ● |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- покрытия для транспорта
- Пластиковые покрытия
- Покрытия по дереву
- полиграфические краски

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **содержание активного вещества** | 100 % |
| **внешний вид** | прозрачная цветная жидкость |
| **описание химического состава** | этоксилированное ацетиленовое димерное поверхностно-активное вещество |
| **растворитель** | - |

## РАСТВОРИМОСТЬ

| вода | этанол |
|---|---|
| ○ | ● |
| **трипропилен гликоль диакрилат** | **ацетон** |
| ● | ● |
| **бутилацетат** | **уайт спирит** |
| ● | ● |

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.
- Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

## ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

-
-

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com



EVONIK Leading Beyond Chemistry