

DESCRIPCIÓN**BENEFICIOS CLAVE**

- amplia compatibilidad con varios ligantes
- excelente reducción de la viscosidad con pigmentos orgánicos, negros de humo e inorgánicos

EFFECTO

Reducción de la viscosidad con pigmentos orgánicos/negros de humo



Intensidad del color/brillo con pigmentos orgánicos/negros de humo



Reducción de viscosidad con pigmentos inorgánicos/cargas



Intensidad del color/brillo con pigmentos inorgánicos/cargas

**IDONEIDAD**

acuoso	a base de disolventes
●	●
2 componentes 100 % sólidos	de curado por radiación
●	●
alto sólidos	molienda directa
●	●
concentrados de pigmento que contienen resina	Concentrados de pigmento sin resina
●	●
pastas universales	
●	

● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

APLICACIONES TÍPICAS

- Tintas de inyección de tinta
- Concentrados de pigmento
- Pinturas arquitectónicas

DATOS TÉCNICOS

contenido de materia activa	40 %
índice de aminas (en la forma suministrada)	Approx. 30 mg KOH/g
aspecto	líquido
descripción química	solución de un polímero de alto peso molecular
disolvente	Metoxi-propil-acetato / Acetato de butilo 1:1
viscosidad a 25 °C	Approx. 200 mPas

SOLUBILIDAD

agua	etanol
●	●
TPGDA	acetato de butilo
●	●
alcoholes minerales	
●	

● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble

NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento inorgánico: 5.0 - 15.0 %

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento orgánico: 30.0 - 80.0 %

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento negro de humo: 50.0 - 100.0 %

INSTRUCCIONES DE PROCESO

Añadir a la molienda antes de la dispersión.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto posee una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de manufactura cuando está almacenado en el empaque original cerrado.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com