

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Dispers 695 — инновационная высокополимерная добавка для эффективного смачивания и диспергирования пигментов в радиационно-отверждаемых лкм и эмалях на основе растворителей. Гарантирует надежную стабилизацию всех видов пигментов, особенно органических и технического углерода, обеспечивая значительное снижение вязкости и яркость цвета.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- исключительная эффективность даже в случае с требовательными органическими пигментами
- превосходное снижение вязкости

ЭФФЕКТ

Снижение вязкости при использовании органических пигментов/сажи

Интенсивность цвета/глянец при использовании органических пигментов/сажи

Снижение вязкости при использовании неорганических пигментов/наполнителей

Интенсивность цвета/глянец при использовании неорганических пигментов/наполнителей

ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе



с радиационным отверждением



пигментные пасты со связующим



● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей



комбинированный замес



пигментные пасты без смол



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- полиграфические краски
- Краски для струйной печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кислотное число (на момент поставки)	Approx. 15 mg KOH/g
содержание активного вещества	100 %
аминное число (в форме поставки)	Approx. 44 mg KOH/g
внешний вид	прозрачная или мутная жидкость
описание химического состава	высокомолекулярный полимер
вязкость при 25°C	Approx. 60,000 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль дикакрилат	бутилацетат
●	●
уайт спирит	
●	

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано на неорганический пигмент: 2.0 - 15.0 %
 В форме поставки, рассчитано на органический пигмент: 5.0 - 15.0 %
 В форме поставки, рассчитано по саже: 15.0 - 40.0 %
 Рекомендованное дополнительное добавления для улучшения перетира: 0.1 - 3.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление при перемешивании в смесь мономеров/олигомеров или растворитель.
- Добавьте перед диспергированием.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Не допускать замораживания.
- При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 60 месяцев с даты изготовления.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com