

TEGO® Dispers 710

DESCRIPCIÓN

TEGO® Dispers 710 es un aditivo polimérico humectante y dispersante para formulaciones a base de disolventes. Apto para todo tipo de pigmentos. Proporciona dispersiones muy estables de negros de humo. Muy compatible.

BENEFICIOS CLAVE

- para dispersiones muy estables de negros de humo
- muy compatible

EFFECTO

Reducción de la viscosidad con pigmentos orgánicos/negros de humo



Intensidad del color/brillo con pigmentos orgánicos/negros de humo



Reducción de viscosidad con pigmentos inorgánicos/cargas



Intensidad del color/brillo con pigmentos inorgánicos/cargas



IDONEIDAD

acuoso	a base de disolventes
●	●
2 componentes 100 % sólidos	de curado por radiación
●	●
molienda directa	concentrados de pigmento que contienen resina
●	●
Concentrados de pigmento sin resina	pastas universales
●	●

● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

APLICACIONES TÍPICAS

- Recubrimientos para reparación de automóviles
- Recubrimientos industriales en general
- Concentrados de pigmento

DATOS TÉCNICOS

contenido de materia activa	approx. 35 %
índice de aminas (en la forma suministrada)	Approx. 30 mg KOH/g
aspecto	líquido entre transparente y ligeramente opaco
descripción química	solución de un copolímero básico de uretano
disolvente	acetato de butilo / acetato de metoxipropilo 3: 7

SOLUBILIDAD

agua	etanol
●	●
TPGDA	acetato de butilo
●	●
alcoholes minerales	
●	

● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble

NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento inorgánico: 5.0 - 40.0 %

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento orgánico: 15.0 - 40.0 %

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento negro de humo: 40.0 - 90.0 %

Nivel de adición recomendado para la co-molienda: 0.3 - 3.0 %

INSTRUCCIONES DE PROCESO

Añadir a la molienda antes de la dispersión.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

cuando se almacena en su empaque original el producto mantiene una vigencia de 48 meses a partir de la fecha de producción.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com