水系処方向け消泡剤/脱泡剤

TEGO® Foamex 816

用例

重要な利点

- 中～高PVC配合に適する
- 分散およびレットダウン工程での添加を推奨
- 高粘性配合向け

推奨用途

刷毛塗り/ローラー塗り

エアレススプレー塗装

エアスプレー塗装

フレキソ/グラビア印刷

浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装

床

適性

水系	溶剤系
●	◌
100% 2液硬化	**放射線硬化型**
◌	◌
分散段階で添加	**レットダウン段階で添加**
●	◑

◌ 不適 ◑ 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 建築塗料
- 床塗料

技術情報

有効成分量	100 %
外観	濁液
化学処方	ポリエーテルシロキサンコーポリマー、ヒュームドシリカ含有
溶剤	無溶剤

溶解性

水	エタノール
◌	◑
TPGDA	**酢酸ブチル**
◑	◑
ミネラルスピリット	
◑	

◌ 不溶 ◑ 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.05 - 0.5 %

処方手順

- 使用前に撹拌してください！
- 供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。
- 本製品は、高いせん断力による配合が必要です。
- 製品の長期的な効果は、製品によって異なります。各製剤で試験を行ってください。

取り扱いおよび貯蔵

未開封状態で保管されれば、保存期間は製造後24ヵ月です。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当 社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などに ついて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製 品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有し ます。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry