非水系消泡剤/脱泡剤

TEGO® Foamex N

用例

TEGO® Foamex Nは、溶剤系、放射線硬化系、ハイソリッド塗料系中のミクロおよびマクロ泡に対して、最大限の効果を提供します。

重要な利点

- 際立った効果
- 無溶剤
- 顔料配合系に適する

推奨用途

- 刷毛塗り/ローラー塗り
- エアレススプレー塗装
- エアスプレー塗装
- フレキソ/グラビア印刷
- 浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装
- 床

適性

水系	溶剤系
◐	●
100% 2液硬化	**放射線硬化型**
●	●
顔料配合	**クリアー塗料**
●	○

○ 不適 ◐ 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 防食塗料
- ハイソリッド工業用塗料
- スクリーンインク
- 床塗料

技術情報

有効成分量	100 %
外観	混濁液
化学処方	ジメチルポリシロキサン配合品、ヒュームドシリカ含有

溶解性

水	エタノール
○	○
TPGDA	**アセトン**
○	○
酢酸ブチル	**ミネラルスピリット**
●	●

○ 不溶 ◐ 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.05 - 0.5 %

処方手順

- 本製品は、保管中に粘性が高くなる場合があります。これは、性能特性に影響しません。
- 使用前に撹拌してください！
- 特に粉砕への追加に適しています。
- 十分高いせん断力で添加剤を混合する必要があります。

取り扱いおよび貯蔵

未開封状態で保管されるなら、製品の貯蔵期間は、製造から60ヵ月です。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当 社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製 品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有し ます。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry