

DESCRIZIONE

TEGO® Glide 432 presenta ottime proprietà di scivolosità e di bagnatura del substrato. Estremamente raccomandato per sistemi reticolabili UV.

VANTAGGI

- eccellente bagnatura - anche su stampe litografiche recenti
- specifico per rivestimenti UV

EFFETTO

Effetto anticratero



Promozione della distensione



Effetto scivolante



Anti-blocking



Bassa tendenza alla schiumosità



ADEGUATO PER

acqua



solvente



bi-componente 100%



reticolazione UV



sistemi pigmentati



sistemi trasparenti



● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Inchiostri da stampa
- Vernici di sovrastampa
- Vernici per legno
- Vernici per mobili

DATI TECNICI

sostanza attiva 100 %

aspetto liquido trasparente (diventa opalescente e denso a temperature inferiori a 18°C, ritorna trasparente e versabile dopo riscaldamento)

descrizione chimica copolimero polisilossanico

SOLUBILITÀ

acqua



etanolo



TPGDA



acetone



acetato di butile



ragia minerale



● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- La prediluizione in un solvente compatibile semplifica il dosaggio e favorisce l'incorporazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com