

DESCRIZIONE


TEGO® Glide B 1484 combina livellamento e distensione con proprietà disaeranti nei sistemi a solvente ed esenti da solvente. Ulteriori proprietà: orientamento degli agenti opacanti.

VANTAGGI

- eccellente livellamento
- proprietà degassanti

EFFETTO

Effetto anticrateri



Promozione della distensione



Effetto scivolante



Anti-blocking



Bassa tendenza alla schiumosità



ADEGUATO PER

| acqua | solvente |
|--------------------|---------------------|
| ● | ● |
| bi-componente 100% | reticolazione UV |
| ● | ● |
| sistemi pigmentati | sistemi trasparenti |
| ● | ● |

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Autolivellanti per pavimentazioni
- Vernici protettive ed anticorrosive
- Vernici per industria
- Vernici per legno

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| sostanza attiva | 100 % |
| aspetto | liquido trasparente |
| descrizione chimica | copolimero polisilossanico |

SOLUBILITÀ

| | |
|-------------------|----------------|
| acqua | etanolo |
| ● | ● |
| TPGDA | acetone |
| ● | ● |
| acetato di butile | ragia minerale |
| ● | ● |

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 0.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- La prediluizione in un solvente compatibile semplifica il dosaggio e favorisce l'incorporazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com