

DESCRIZIONE

TEGO® Hammer 501 è un additivo per effetto martellato. L'intensità dell'effetto martellato può essere modulata in base alla quantità dell'additivo impiegato in formulazione.

VANTAGGI

Per ottenere vernici con effetto martellato

ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
reticolazione UV	sistema al 100%
●	●

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

Vernici per industria

DATI TECNICI

sostanza attiva	10 %
aspetto	liquido da trasparente a lievemente opalescente
descrizione chimica	polidimetilsilossano in soluzione
solvente	xilene

SOLUBILITÀ

ragia minerale	TPGDA
●	●
acqua	acetone
●	●
acetato di butile	xilene
●	●
butil glicole	stirene
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.2 - 2.5 % in peso

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Si raccomanda l'aggiunta in fase di completamento.
- L'effetto martellato è in funzione della tipologia dei pigmenti utilizzati nella preparazione della vernice.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 48 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com