

Humectant

TEGO® Humectant 7005

DESCRIPTION

Le TEGO® Humectant 7005 est un humectant pour concentrés pigmentaires sans résine. Il ne contribue pas aux COV et son influence sur les propriétés de la peinture est très faible.

AVANTAGES

- évite la formation de caking dans les concentrés pigmentaires
- faible influence sur les propriétés de la peinture
- ne contribue pas aux COV

ADAPTÉ

phase aqueuse	phase solvant
●	●
broyage direct	concentrés pigmentaires avec liant
●	●
Concentrés pigmentaires sans résine	concentrés pigmentaires universels
●	●
● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié	

DOMAINE D'APPLICATIONS

Concentrés pigmentaires

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	100 % en poids
aspect	liquide transparent
pH (à 5% dans l'eau)	7
viscosité à 25 °C	Approx. 300 mPas

SOLUBILITÉS

essences minérales	eau
●	●
acétone	butyle glycol
●	●
● insoluble ● partiellement soluble ● soluble	

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 5 - 15 % en poids

MISE EN OEUVRE

Addition avant le broyage.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, à des températures comprises entre 4°C et 40°C, le produit a une durée de vie d'au moins 24 mois à compter de sa date de fabrication.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com