

**DESCRIÇÃO**

LA-D 1630 é um aditivo umectante e dispersante polimérico para a dispersão de pigmentos em resinas alquídicas longas em óleo não polar. Especialmente em solventes de baixa polaridade, observa-se uma excelente redução da viscosidade. Especialmente adequado para pigmentos inorgânicos.

**PRINCIPAIS BENEFÍCIOS**

- particularmente adequado para sistemas de resina alquídica de cadeia longa
- excelente redução da viscosidade para pigmentos orgânicos, inorgânicos e negros de fumo

**EFEITO****Redução da viscosidade com pigmentos orgânicos/negros de fumo****Intensidade de cor/brilho com pigmentos orgânicos/negros de fumo****Redução da viscosidade com pigmentos inorgânicos/cargas****Intensidade de cor/brilho com pigmentos inorgânicos/cargas****ADEQUADO PARA**

base água	base solvente
●	●
100% bicomponente	cura por radiação
●	●
moagem direta	concentrados de pigmentos com resina
●	●
Concentrados de pigmento sem resina	pastas universais
●	●

**RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO**

- Tintas jato de tinta
- Concentrados de pigmentos
- Tintas imobiliárias

**DADOS TÉCNICOS**

teor de ingrediente ativo	40 %
índice de amina (como fornecido)	Aprox. 11 mg KOH/g
aspecto	líquido
descrição química	solução de um polímero de alto peso molecular
solvente	acetato de metoxipropila
viscosidade a 25°C	Aprox. 100 mPas

**SOLUBILIDADE**

Água	Etanol
●	●
TPGDA	Acetato de butila
●	●
Águarraz	
●	

**NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO**

Conforme fornecido, calculado sobre pigmento inorgânico: 5.0 - 15.0 %

Conforme fornecido, calculado sobre pigmento orgânico: 30.0 - 80.0 %

Conforme fornecido, calculado sobre negro de fumo: 50.0 - 100.0 %

**INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO**

Adicione à moagem antes da dispersão

**MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

Quando armazenado em uma embalagem original fechada entre +4 e +40°C, o produto tem uma validade de pelo menos 24 meses a partir da data de fabricação.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)