

**DESCRIPCIÓN**

NANOCRYL® C 140 presenta el mayor rendimiento de resistencia al rayado y a la abrasión, sin influir en el brillo o la transparencia del recubrimiento de curado UV.

**BENEFICIOS CLAVE**

- máxima resistencia al rayado y a la abrasión
- adecuado para todos los niveles de brillo
- totalmente transparente

**EFECTO****Resistencia al rayado y a la abrasión****No disminuye el brillo ni la transparencia****Efecto barrera****Flexibilidad****Reducción de la contracción en el curado****Adherencia sobre vidrio/aluminio****IDONEIDAD****acuoso****a base de disolventes****2 componentes 100 % sólidos de curado por radiación**

● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

**APLICACIONES TÍPICAS**

- Recubrimientos UV para metal
- Recubrimientos UV para plástico
- Recubrimientos UV para vidrio
- Recubrimientos UV para madera

**DATOS TÉCNICOS**

<b>contenido de materia activa</b>	50 % en peso
<b>aspecto</b>	transparente
<b>resina base</b>	hexanodioldiacrilato (HDDA)
<b>descripción química</b>	50 % en peso, nanopartículas de sílice de 20 nm en hexanodioldiacrilato (HDDA)
<b>disolvente</b>	-
<b>viscosidad a 25 °C</b>	Approx. 120 mPas

**NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO**

Tal como se suministra, calculado sobre el total de fórmula: 10 - 20 %

**INSTRUCCIONES DE PROCESO**

- Se añade en la forma de suministro después de la fase de molienda, agitando para lograr la homogeneización.
- Compruebe la compatibilidad de los ingredientes.
- 

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

El producto posee una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de manufactura cuando está almacenado en el empaque original cerrado.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)