

## 用例

NANOPOL® C 750は、UV硬化塗膜の光沢や透明性に影響することなく、最も高い耐擦傷性と耐摩耗性を示します。

## 重要な利点

- 最高の耐擦傷性および耐摩耗性
- すべての光沢レベルに適する
- 完全な透明性

## 効果

## 耐引っかき性と磨耗性



## 光沢と透明性の低下なし



## 障壁効果



## 可撓性



## 硬化収縮の低下



## ガラス/アルミニウム付着性



## 適性

## 水系



## 溶剤系



## 100% 2液硬化



## 放射線硬化型



● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- 金属用塗料
- プラスチック塗料
- 木材用塗料
- 紙用含浸剤

## 技術情報

有効成分量	43 wt.-%
外観	混濁
化学処方	43 wt.-% 20 nmナノシリカ粒子の水溶液
溶剤	水
粘度	Approx 25 mPas

## 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 10 - 20 %

## 処方手順

- 粉碎段階後の均質化目的の攪拌時、納入形式で追加
- 適合性について原料試験を行ってください。

## 取り扱いおよび貯蔵

未開封状態で+4°Cから+20°Cの間で貯蔵された際、製品の貯蔵安定期間は製造日から少なくとも12ヶ月です。

この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)