Нанокомпозит

NANOPOX® C 620

УСЛОВИЯ СУШКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- высочайшая устойчивость к царапанию и абразивным воздействиям
- подходит для всех уровней блеска
- полная прозрачность

ЭФФЕКТ

Устойчивость к царапанию и абразивным воздействиям

Отсутствие снижения глянца и прозрачности

Барьерный эффект

Гибкость

Уменьшение усадки при отверждении

Адгезия к стеклу/алюминию

ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	на основе органических растворителей
○	◔
2-уп. 100%	**с радиационным отверждением**
○	●

○ не растворим ◔ частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	40 массовый %
внешний вид	прозрачная или мутная жидкость
базовая смола	
описание химического состава	40%(по массе) 20 нм частиц оксида кремния в циклоалифатической эпоксидной смоле (ЦАЭС)
растворитель	-
вязкость	Approx 3500 mPas

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 10 - 20 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Добавление в форме поставки после диспергирования при перемешивании с целью обеспечения гомогенизации.

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от +4 до +40 °C срок годности продукта составляет не менее 18 месяцев с даты изготовления.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry