

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Phobe 6600 представляет собой состав полисилоксановой смолы/силановой смеси для пропиток и праймеров на водной основе.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- применяется на нейтральных и слабощелочных субстратах
- обеспечивает глубокое проникновение в субстрат
- обеспечивает хороший эффект скатывающейся капли воды

ЭФФЕКТ**Уменьшенное водопоглощение****Эффект скатывающейся капли****Низкая склонность к грязеудержанию****Ранняя водостойкость****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе**

2-уп. 100%

**порошок**

● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей

с радиационным отверждением

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

содержание активного вещества	аррrox. 50 %
внешний вид	белая жидкость
описание химического состава	эмульсия полисилоксановой смолы/силановой смеси
растворитель	без растворителей

РАСТВОРИМОСТЬ

Эмульсию не следует разбавлять органическими растворителями, т.к. приведет к потере стабильности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 5.0 - 25.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Готовые к продаже разбавленные растворы должны быть защищены консервирующим веществом.
- Для гидрофобных праймеров рекомендуется сочетание с акриловыми гидрозолями. Чем выше абсорбция субстрата, тем выше должно быть содержание гидрозоля.
- Для гидрофобных ингредиентов необходимо выполнить разбавление до содержания активного вещества 5-25%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Строительные краски
- Покрyтия по дереву

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com