

**DESCRIPCIÓN**

Resina de poliéster-silicona etoxi-funcional

**BENEFICIOS CLAVE**

- 
- baja termoplasticidad
- excelente adherencia sobre aluminio y acero

**IDONEIDAD**

acuoso a base de disolventes



● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

**APLICACIONES TÍPICAS**

- Resistente a altas temperaturas, para pinturas decorativas.
- Utensilios para hornear y cocinar
- Aparatos eléctricos

**DATOS TÉCNICOS**

<b>aspecto</b>	líquido opaco
<b>en forma de suministro</b>	líquido
<b>contenido no volátil</b>	Approx. 60 %
<b>disolvente</b>	isobutanol / acetato de metoxipropilo 1:20
<b>viscosidad a 25 °C</b>	Approx. 800 mPas

**SOLUBILIDAD**

<b>xileno</b>	<b>Dowanol PMA</b>
●	●
<b>acetato de butilo</b>	<b>ciclohexanona</b>
●	●
● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble	

**INSTRUCCIONES DE PROCESO**

- Agitar bien antes de usar
- Debido a la excelente compatibilidad de los pigmentos en el producto, todos los pigmentos resistentes al calor pueden ser utilizados.
- En combinación con resinas alcoxy-funcionales, no recomendamos el uso de alcoholes o glicol ésteres hidroxy-funcionales como solventes.
- Aplicación a pistola.
- 

**CONDICIONES DE HORNEADO**

250°C / 15 min

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

- El producto posee una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de manufactura cuando está almacenado en el empaque original cerrado.
- 

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)