

УСЛОВИЯ СУШКИ

Химически неактивная метилфенилкремнийорганическая смола

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное естественное высыхание
- хорошая совместимость с органическими смолами
- простота составления рецептуры

ПРИМЕНЕНИЕ**на водной основе**
 не растворим
на основе органических растворителей
 частично растворим растворим
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Термостойкие лкм промышленного назначения
- Защитные покрытия
- Духовые шкафы, муфельные печи, дымоходы и трубопроводы, мусоросжигательные печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

внешний вид	жидкость от прозрачного до мутного цвета (на свойства продукта мутность не влияет)
форма поставки	жидкость
содержание нелетучих веществ	Аппрrox. 50 %
растворитель	изобутанол/ксилол 1:19
вязкость при 25°C	Аппрrox. 30 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

ксилол	Метоксилпропилацетат Dowanol
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
бутилацетат	циклогексанон
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
бутанол	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> не растворим <input type="radio"/> частично растворим <input type="radio"/> не растворим	

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Используйте с металлическими пигментами и специальными составами для получения максимальной термостойкости при непрерывном использовании 650 °C.
-
-
-

УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

-
-

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com