

**DESCRIPTION**

Résine hybride silicone époxy

**AVANTAGES**

- excellentes adhérence et résistance chimique et aux solvants
- excellente résistance à la corrosion
- très bonne résistance aux chocs thermiques

**ADAPTÉ**

phase aqueuse	phase solvant
●	●
● inapproprié   ● partiellement approprié   ● approprié	

**DOMAINE D'APPLICATIONS**

- Revêtements de protection
- Revêtements pour matériel roulant
- Revêtements thermostables

**DONNÉES TECHNIQUES**

<b>aspect</b>	Liquide transparent à légèrement turbide (les propriétés ne sont pas affectées par la turbidité)
<b>forme de livraison</b>	liquide
<b>extrait sec</b>	Approx. 53 %
<b>solvant</b>	xylène / isobutanol / acétate de méthoxypropyle 1: 15
<b>viscosité à 25 °C</b>	Approx. 1,000 mPas

**SOLUBILITÉS**

<b>eau</b>	<b>acétate de butyle</b>
●	●
<b>méthylisobutylcétone (MIBK)</b>	<b>xylène</b>
●	●
<b>Dowanol MPA</b>	<b>cyclohexanone</b>
●	●
<b>butanol</b>	
●	
● insoluble   ● partiellement soluble   ● soluble	

**MISE EN OEUVRE**

- En raison du jaunissement prononcé, seules les formulations foncées sont recommandées.
- Utiliser avec des pigments métalliques et des formulations spéciales pour obtenir une résistance à température continue allant jusqu'à 450 °C
- Application par pulvérisation (y compris électrostatique), immersion ou à la brosse.

**CONDITIONS DE RÉTICULATION**

250°C / 30 min.

**MANIPULATION ET STOCKAGE**

- Lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 24 mois à compter de sa date de production.
- Le contact avec l'étain (par ex avec des contenants métalliques) peut réduire la stabilité du stockage. A stocker au sec, le contact avec l'humidité provoquant une gélification.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)