

BESCHREIBUNG

SIPERNAT® 26 ist eine speziell entwickelte gefällte Kieselsäure, die als Konditionierungsmittel und Träger fungiert. Es kann verwendet werden, um das Fließverhalten und die Lagerstabilität von pulverförmigen Materialien zu verbessern. Das Material verbessert rheologische und mattierende Eigenschaften von flüssigen Beschichtungssystemen.

HAUPTVORTEILE

- kostengünstiges Mattierungsmittel
- geringe Scherverdickung
- Fließhilfsmittel und Antibackmittel für Pulver

EIGNUNG FÜR**lösemittelbasiert****Direktanreibung****wasserbasiert**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Holzlacke
- Überdrucklacke
- Pulverlacke
- Fußbodenbeschichtungen
- Dekorative Lacke
- Allgemeine Industrielacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussehen	Weißer Feststoff
Lieferform	rieselfähiges Pulver
Ölabsorption	215 ml/100g
Trocknungsverlust	7 %
Partikelgröße, d₅₀	7 µm
pH-Wert, 5 % in Wasser	7
spezifische Oberfläche (BET)	150 - 200 m ² /g

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung hat das Produkt eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum. Die gefällten Kieselsäureprodukte von Evonik sind chemisch äußerst stabil. Ausgefällte Kieselsäuren, einschließlich dieses Produktes, können jedoch Feuchtigkeit und/oder flüchtige organische Verbindungen aus der umgebenden Atmosphäre aufnehmen. Daher empfehlen wir die Lagerung in original versiegelter Verpackung und an einem trockenen, kühlen Ort und entfernt von flüchtigen organischen Substanzen. Selbst wenn ein Produkt unter diesen Bedingungen gelagert wird, kann das Material im Laufe der Zeit immer noch genug Feuchtigkeit aufnehmen, um den Feuchtigkeitsgehalt zu überschreiten, der "wie verpackt" oder zum Zeitpunkt der Verpackung angegeben ist.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com