

用例

SIPERNAT® 800 は湿式合成アルミノシリケートナトリウム塩で、米国製造品です。塗料・コーティング用途で多目的に使用される、費用に対して効果的な、酸化チタン代替用の体質顔料です。

重要な利点

-
-
-

効果



適性



代表的な用途

- 高 PVC 建築内装用塗料
- 高隠ぺい性外壁用プライマー
- 低透かし艶の高級品質外壁塗料
- 呼吸性外装及びコンクリート塗装

技術情報

納入形態	自由流動性粉体
DOA吸油量	120 ml/100g
乾燥減量	6 %
粒子サイズ、 d_{50}	8 μm
	7
	2.0
比表面積 (BET)	125 m^2/g

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.5 - 5 %

処方手順

- 荷姿状態で塗料に添加する、好ましくは粉碎工程に添加する。
-

取り扱いおよび貯蔵

未開封にて保管されるなら、製品の品質は製造後24ヵ月間安定である。エボニック社の湿式シリカ製品は、極めて化学的に安定です。しかしながら本製品を含め湿式シリカは、周囲の雰囲気から湿気および/または揮発性有機成分を吸収し得ます。ゆえに私どもは、乾燥した冷所に元の未開封状態で、揮発性有機成分から遠避けて保管することをお勧めします。この状態で保管されても、経年でなお製袋と規定あるいは袋詰め時の水分を越えて十分吸収するかも知れません。

この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com