

DESCRIÇÃO

SIPERNAT® 820 A é um silicato precipitado sintético com excelente branquura. SIPERNAT® 820 A consiste em partículas altamente estruturadas que podem melhorar o reforço do filme, espaçamento do TiO₂, homogeneidade de brilho e excelente opacidade a seco.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- poder de cobertura seca muito boa
- redução de brilho muito boa
- melhorada resistência à lavabilidade e resistência à abrasão

EFEITO**Opacidade seca****Resistência à lavabilidade e à esfrega****Redução de brilho****ADEQUADO PARA****moagem direta****base solvente****base água**

● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Tintas para interiores, alto PVC
- Primers de parede com alta cobertura
- Tintas DIY aplicadas com pincel, spray ou rolos
- Tintas premium foscas
- Tintas para fachadas respiráveis e revestimentos para concretos

DADOS TÉCNICOS

forma de entrega	pó de fluxo livre
absorção DOA	155 ml/100g
perda por secagem	7 %
tamanho da partícula, d₅₀	7 µm
valor de pH, 20% em água	10
teor de sulfato de sódio	0.5 %
peso específico	2.1
área de superfície específica (BET)	85 m ² /g

NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.5 - 5 %

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

- Recomendamos que este produto seja adicionado, conforme fornecido, na moagem.
- Adicione na moagem preferencialmente antes da adição de TiO₂.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com