

**DESCRIPTION**

Le SIPERNAT® 833 est un silicate d'aluminium et de sodium précipité de synthèse. C'est un extenseur de dioxyde de titane versatile et économique pour les peintures et revêtements.

**AVANTAGES**

- très bonne opacité sèche
- très bonne lavabilité et résistance au frottement
- favorise le matage

**EFFET****Opacité sèche****Lavabilité et résistance aux frottements****Réduction du brillant****ADAPTÉ****broyage direct****phase solvant****phase aqueuse**

● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié

**DOMAINE D'APPLICATIONS**

- Peintures décoratives intérieures haute CPV
- Primaires muraux haut couvrant
- Peintures DIY appliquées à la brosse, pistolet ou rouleau
- Peintures murales de qualité supérieure à faible brillance
- Revêtements pour façade respirante et pour béton

**DONNÉES TECHNIQUES**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>forme de livraison</b>                   | Poudre à écoulement libre |
| <b>prise d'huile</b>                        | 90 ml/100g                |
| <b>perte à la dessiccation</b>              | 6 %                       |
| <b>taille de particule, d<sub>50</sub></b>  | 4 µm                      |
| <b>valeur de pH, dilué à 20% dans l'eau</b> | 7                         |
| <b>densité</b>                              | 2.0                       |
| <b>surface spécifique (BET)</b>             | 110 m <sup>2</sup> /g     |

**DOSAGE RECOMMANDÉ**

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 0.5 - 5 %

**MISE EN OEUVRE**

- Addition sous forme commerciale de préférence au broyage.
- Addition dans le broyage de préférence avant l'ajout de TiO<sub>2</sub>.

**MANIPULATION ET STOCKAGE**

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 24 mois à compter de sa date de fabrication. Les silices précipitées de Evonik sont chimiquement extrêmement stables. Comme toutes les silices précipitées, ce produit peut toutefois absorber l'humidité et/ou les composés organiques volatils dans l'atmosphère environnante. C'est pourquoi, nous recommandons un stockage dans son conditionnement d'origine scellé dans un lieu sec, frais et exempt de substances organiques volatiles. Même stocké dans ces conditions, le produit peut au cours du temps présenter un taux d'humidité supérieur à celui mentionné comme spécifié lors du conditionnement.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)