

## УСЛОВИЯ СУШКИ

- 
- 
- 

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 
- улучшает устойчивость к царапанию
- улучшает твердость
- высокая прозрачность
- высокая гладкость поверхности
- 
- 
- 
- 

## ЭФФЕКТ



## ПРИМЕНЕНИЕ

на основе органических растворителей      комбинированный замес



на водной основе



● не растворим    ● частично растворим    ● растворим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрyтия по дереву
- Строительные краски
- Декоративные покpытия
- рулонные покpытия
- Пластиковые покpытия
- Напольные покpытия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

форма поставки

дифференциальная оптическая абсорбция 50 ml/100g

потери при сушке < 7 %

размер частиц, d<sub>50</sub> 4.4 μm

7.5

< 1.0 %

2.0

удельная площадь поверхности (N<sub>2</sub>) < 12 m<sup>2</sup>/g

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 1 - 10 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)