基材湿潤剤

SURFYNOL® 355

用例

SURFYNOL® 355は、グローバル食品接触法規制に対応した基材湿潤剤です。水系塗料およびインキに適します。

重要な利点

- 濡れにくい基材に対する動的濡れ性
- 良好な起泡制御
- 食品接触対応処方に適する

効果

基材濡れ性

クレーター防止効果

流動性促進

消泡

静的表面張力の低減

動的表面張力の低減

適性

水系	溶剤系
●	◌
100% 2液硬化	**放射線硬化型**
◌	◌
顔料配合	**クリアー塗料**
●	●

◌ 不適 ◔ 一部適する ● 適する

代表的な用途

- オーバープリントワニス
- 印刷用インク
- 缶用塗料
- 液体インク

技術情報

有効成分量	75 %
外観	透明～濁り、無色～有色液体
化学処方	アセチレンフリー界面活性剤
納入形態	液体
溶剤	水

溶解性

水	エタノール
●	◔
TPGDA	**アセトン**
◔	◔
酢酸ブチル	**ミネラルスピリット**
◌	◔

◌ 不溶 ◔ 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.1 - 1.0 %

処方手順

- 供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。
- 粉砕および後添加工程中に導入可能

取り扱いおよび貯蔵

- 未開封状態で保管されれば、製品の貯蔵期間は製造から24ヵ月です。
- コンテナーは乾燥、冷涼、およびよく換気された所で密閉した状態で保管すること。製品は凍結融解に対し安定である。万一低温保管により製品が層分離または凍結した場合、コンテナーを40°Cに加温し、使用前によく撹拌すること。最新の情報に関してはSDSを参照。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当 社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製 品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有し ます。当社製品のユーザは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる 検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry