

## 用例

SURFYNOL® DF-62は、ポリエーテルシロキサン技術に基づく、高濃度消泡剤です。破泡性と抑泡持続性を組み合わせて与えます。

## 重要な利点

- 良好な破泡性と長期消泡持続性
- 良好な相溶性
- クリアー配合に適する

## 推奨用途

## 刷毛塗り/ローラー塗り

## エアレススプレー塗装

## エアスプレー塗装

## フレキシソグラビア印刷

## 浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装

## 床

## 適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●
分散段階で添加	レットダウン段階で添加
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- 高濃度顔料組成物
- 木材用塗料
- プラスチック塗料
- 印刷用インク

## 技術情報

有効成分量	100%
外観	透明～微濁無色液体又は有色液体
化学処方	ポリエーテルシロキサンコーポリマー、疎水性粒子含有
溶剤	-

## 溶解性

水	エタノール
●	●
TPGDA	アセトン
●	●
酢酸ブチル	ミネラルスピリット
●	●

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

## 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.05 - 0.5%

## 処方手順

粉碎および後添加工程中に導入可能

## 取り扱いおよび貯蔵

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組等は記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)