

**DESCRIPCIÓN**

VP 4200 es una sílice pirogénica hidrofílica de estructura modificada. Este grado especial fue desarrollado para recubrimientos marinos, es decir, aplicaciones anti incrustantes.

**BENEFICIOS CLAVE**

anti-fouling

**Anti-sedimentación****Anti-descuelgue****Resistencia al rayado y a la abrasión****IDONEIDAD****a base de disolventes**

● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

**APLICACIONES TÍPICAS**

- Recubrimientos marinos
- Recubrimientos para transporte

**DATOS TÉCNICOS**

<b>en forma de suministro</b>	polvo que fluye libremente
<b>valor de pH</b>	4 - 6
<b>contenido de SiO<sub>2</sub></b>	>99.8 %
<b>area superficial específica (BET)</b>	175 - 225 m <sup>2</sup> /g
<b>densidad del producto compactado</b>	Approx. 150 g/l
<b>contenido en agua</b>	Max. 2.0 %

**NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO**

Tal como se suministra, calculado sobre el total de fórmula: 2 - 8 % en peso

**INSTRUCCIONES DE PROCESO**

Se recomienda añadir en la forma suministrada.

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

El producto tiene una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en el embalaje original sin abrir. Recomendamos almacenar el producto en recipiente cerrado, en condiciones secas y protegido de sustancias volátiles. El producto se suministra en bolsas de papel de 10 kg de capa múltiple.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)