

## 用例

### 重要な利点

防汚

#### 沈降防止



#### 垂れ防止



#### 耐引っかき性と磨耗性



## 適性

### 溶剤系



● 不適 ● 一部適する ● 適する

### 代表的な用途

- 船舶用塗料
- 輸送車両用塗料

## 技術情報

納入形態	自由流動性粉体
pH値	4 - 6
SiO <sub>2</sub> 含有量	>99.8 %
比表面積 (BET)	175 - 225 m <sup>2</sup> /g
タップ密度	Approx. 150 g/l
含水量	Max. 2.0 %

### 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 2 - 8 wt-%

### 処方手順

供給時に追加することを推奨します。

### 取り扱いおよび貯蔵

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)