

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Variplus 1201 TF значительно улучшает механические свойства типографских красок и покрытий на основе органических растворителей. Усиливает блеск, сопротивление слипанию и адгезию на многих субстратах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- очень хорошая адгезия к пластику
- улучшает блеск, твердость, сопротивление слипанию
- высокая светостойкость и термостойкость

ЭФФЕКТ**Твердость****Глянец****Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка****Смачивание и стабилизация пигмента****Улучшение адгезии (например, к металлу, пластикам)****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе****на основе органических растворителей****с радиационным отверждением****пигментированные покрытия****прозрачные покрытия**

не растворим частично растворим растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- полиграфические краски
- Пигментные пасты
- Пластиковые покрытия
- Покрытия по дереву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	approx. 49 %
внешний вид	прозрачная жидкость
описание химического состава	полиуретановая полиоловая смола
температура стеклования	Approx. 130 °C
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx. 200 mg KOH/g
растворитель	этилацетат

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
бутилацетат	уйт спирт
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

не растворим частично растворим не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, на всю массу состава: 5 - 20 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- Возможно добавление при диспергировании или на стадии перемешивания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 48 месяцев с даты изготовления. Продукт следует хранить вдали от прямых солнечных лучей.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com